

Rocathaan Hotspray PA 136-T

Omschrijving en toepassing

Hoog reactief oplosmiddelvrije hotspray coating op basis van hoogwaardige aromatische polyurea techniek. Door het sneldrogende karakter kan nagenoeg elke gewenste vorm naadloos worden bekleedt. Na volledige doorharding ontstaat een vrij harde toplaag met een goede balans tussen slagvastheid en elasticiteit.

Beschikbare certificaten:

- **CE Certification EN 1504-2 – Intron SGS**
- **Brand Rapport DIN 4102-1 – Exova Brandhaus**
- **Waterdichtheid certificaat – BDA**
- **KSW Certificaat voor openbare zwembaden – Germany**

Wordt toegepast als scheuroverbruggend membraam binnen parkeerdek systemen (Traffic XL), als afdichting van ondermeer bassins, zwembaden, tanks, als bekleding van gevels, isolatiematerialen waaronder EPS, XPS, PU en andere isolatie schuimen.

Artikelnummer en verpakking

PA 136-T /05	19400-20	in 45 kg set
PA 136-T /05	19400-60	in 135 kg set
PA 136-T /05	19400-200	in 452 kg set

PA 136-T /10 19401-200 in 452 kg set

Geen voorraad product!

Eigenschappen

- Slagvast
- Licht elastisch
- Structuur afwerking mogelijk

Rek bij breuk	± 330% (DIN 53504)
Treksterkte	± 23 N/mm ² (DIN 53504)
Shore hardheid	A 96 ± 5 (DIN 53505, ASTM D2240)
Stijfheid	--- N/mm
MU waarde	1000
Brandklasse	B2 (DIN 4102)

Eigenschappen vloeibaar product

Kleur	Leverbaar in ca. RAL 7032, 7024. Op aanvraag ook andere kleuren.
Dichtheid	1,11 gemengd product
Vaste stofgehalte	100%
VOS gehalte	0 gram /kg
Vlampunt	>80°C
Houdbaarheid	Koel in ongeopende verpakking en tegen vorst beschermt tenminste 12 maanden na productiedatum.

Applicatiegegevens

Wordt verwerkt middels meervoudige componenten (hotspray) hoge druk apparatuur met behulp van een geschikt spuitpistool.

Reactietijd	ca. 5 seconden (type 136-T /05) ca. 10 seconden (type 136-T /10)
Kleefvrij	30 – 45 seconden
Spuittemperatuur	65 – 85°C
Slangtemperatuur	65 – 85°C
Spuitdruk indicatief	Afhankelijk van pistool en mengkamer. - Fusion CS Pistool 130 – 140 bar - Fusion AP Pistool 150 – 180 bar
Verbruik	1,12 kg /m ² /mm. Vanaf 1 mm. <i>De toegepaste laagdikte bepaald mede de eindeigenschappen en moet worden afgestemd op het gebruiksdoel. Raadpleeg hiervoor de betreffende applicatiebladen. Bij zwembaden en bassins gelden bijzondere voorwaarden.</i>
Mengverhouding	1:1 in volume
Ondergrond temp.	+5°C en +30°C
Open tijd voor vervolg afwerkingen	Oplosmiddelvrij maximaal na 24 uur.* Oplosmiddelhoudend minimaal 3 uur en maximaal 36 uur.* <i>Binnen deze tijd een volgende laag aanbrengen) Open tijden kunnen teruglopen naar mate de temperatuur stijgt. Bij overschrijden van de open tijd de bestaande laag opruwen en een geschikte primer toepassen.</i>
Chemisch belastbaar	7 x 24 uur*
Mechanisch belastbaar	2 x 24 uur*
Reiniging gereedschap	Roca Cleaner N6500-P
Spoelmiddel	Roca Spoelmiddel TC-N

Opmerking t.b.v. applicatie

De A component voor gebruik zorgvuldig en afzonderlijk mengen tot een volledig homogene massa is bereikt. De mengtijd is afhankelijk van verpakkingsgrootte. Neem bij 200 L vaten voor eerste gebruik of na een langere opslag periode 45 minuten intensief mengen in acht. Daarna voor gebruik telkens kortstondig mechanisch goed oproeren.

Niet homogeen gemengde producten leiden tot afwijkende eigenschappen in het eindresultaat.

Adem spuitnevel niet in. Draag tijdens de spuitwerkzaamheden een ademhalingsbeschermingsmiddel afgestemd op de omstandigheden.

* Bij 20°C en 65% R.V ondergrond temp.

** Bij 1 kg en 20°C product temp.

*** Na 7 dagen doorharding bij 20°C

De genoemde waarden zijn gemiddelde waarden en geen richtlijnen.

Totaaloplossingen in polymeertechniek



Polyurea Development
Association Europe



T +31(0)492 547 665 • F +31(0)492 547 592

www.prokol.nl • info@prokol.nl

Rocathaan Hotspray PA 136-T

Ondergrond en omstandigheden

Bij veel ondergrond situaties zal een primer noodzakelijk zijn. Raadpleeg in dat geval het technisch productblad van de betreffende primer.

De ondergrond moet gezond en voldoende drukvast (minimaal 25 N/mm²) zijn, met een minimale hechtsterkte van 1,5 N/mm². De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn en ontdaan te zijn van losse delen. Cement-, en anhydriet gebonden ondergronden dienen tenminste 28 dagen oud te zijn.

Cementhuid dient te worden verwijderd. Monolithisch afgewerkte vloeren stofarm aanstralen en zorgvuldig stofvrij maken. Oppervlakken met vuilaanhechting of loszittende zandcement dekvloeren (bomij) bijv. aanstralen en stofvrij maken.

Verontreinigde en vette ondergronden (oliën en vetten) reinigen, bij voorkeur door middel van een stoomcleaner, met de daarvoor geëigende reinigingsmiddelen en goed naspoelen met schoon leidingwater. Indien dit geen schone draagkrachtige ondergrond oplevert, dient men te stralen.

Vloeren dienen vrij te zijn van optrekkend vocht.

Raadpleeg voor de uitgebreide informatie betreffende ondergrond voorbehandelingen het informatieblad "Voorbehandeling ondergronden".

De omgeving- en ondergrondtemperatuur mogen niet lager zijn dan +5°C, waarbij de temperatuur van de te behandelen ondergrond 3° boven het dauwpunt moet liggen. Condensvorming op de ondergrond geeft een verminderde hechting. Raadpleeg het dauwpunt tabel. Het aanbrengen van 2-komponenten producten mag uitsluitend worden gedaan bij een relatieve luchtvochtigheid lager dan 85%.

Wanneer een topcoating als afwerking wordt toegepast dient deze te zijn afgestemd op het gebruiksdoel en de elasticiteit van de ondergrond.

Er bestaat een diversiteit aan ondergronden. Sommige kennen een eigen voorbehandeling. Wij adviseren u dan ook om bij twijfel contact op te nemen met uw leverancier.

Belangrijk

Projecten en toepassingen kunnen sterk uiteen lopen. Twijfelt u aan een bepaalde toepassing, keuze materiaal of voorbereiding van de ondergrond, neem dan te alle tijden contact op met uw leverancier. Met name op het gebied van zwembaden en bassins is grote zorgvuldigheid vereist in het gehele traject.

Alle technische gegevens in dit technisch informatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

Aromatische producten zijn niet volledig kleurvast en kunnen onder invloed van UV licht verkleuren. Wanneer dit niet gewenst is adviseren wij u het product af te werken met alifatische topcoating afgestemd op de basis elasticiteit van dit product.

Wettelijke kennisgeving

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Prokol producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Prokol met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden.

In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd.

Prokol garandeert dat de producten vrij zijn van productie fouten. Meer componenten producten vormen pas het eindproduct na het mengen en verwerken ervan. Bij een juiste menging en verwerking zal het product de opgegeven specificaties behalen. Prokol garandeert het product enkel bij een juiste verwerking en voorbehandeling van de ondergronden.

Alle orders worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het product veiligheidsinformatieblad en productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product.

Exemplaren van de meest recente uitgaven worden op verzoek verstrekt en staan beschikbaar op www.prokol.nl. Hiervoor dient u te beschikken over een inlognaam met wachtwoord.

Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerdere uitgegeven bladen over dit product hun geldigheid.

* Bij 20°C en 65% R.V ondergrond temp.
** Bij 1 kg en 20°C product temp.
*** Na 7 dagen doorharding bij 20°C

De genoemde waarden zijn gemiddelde waarden en geen richtlijnen.



PROKOL